

Bergagropen

0/8 Gjutgrus

SS-EN 12620+A1:2008
Ballast för betong

Prestandadeklaration nr: 1022B-1-160406

Kornform		NPD
Sortering		0/8 Naturgrus
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning	EN 933-1	G _{NG} 90
Finmaterialhalt	EN 933-1	f 10
Korndensitet (skenbar)	EN 1097-6	2,67 ±0,03 Mg/m ³
Renhet		
Finmaterialkvalitet	EN 933-8	SE 80
Innehåll av hårda skal		SC _{NR}
Krossytegrad		NPD
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal		LA _{NR}
Motstånd mot polering/nötning		
Motstånd mot polering, PSV		PSV _{NR}
Motstånd mot nötning, AAV		AAV _{NR}
Motstånd mot nötning, Micro Deval		M _{DE} NR
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn		A _N NR
Sammansättning / halt		
Petrografisk beskrivning	Se rapport petrografisk analys	
Klorider	EN 1744-1	<0,001%
Syralösliga sulfater		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	EN 1744-1	Humus negativ
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	WA ₂₄ 1
Radioaktiv strålning		0,09 µSv/h
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av polyaromatiska kolväten		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Beständighet mot alkali-silikareaktivitet		NPD

Deklarerad kornkurva

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
2,7	8	22	46	70	84	92	95	98	99	100	100	100	100